

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 物料检验工作指引-绝缘油等化学 物品及锡线、锡条	受控状态			
	文件编号	SS-QC-018	版本	A
	页号	1/2	生效日期	2004-4-8
<p>1.0 参考文件 P/O 单；</p> <p>2.0 所包括物料范围 制程中使用的绝缘油、天那水、松香水、强力胶、散热膏、红胶、锡线、锡条。</p> <p>3.0 允收品质水平(MIL-STD-105E) AQL : Critical (极严重) 0.0 Major(严重) 0.25 Minor(轻微) 1.0</p> <p>4.0 程序</p> <p>4.1 核对所进货物是否符合收货资料 (包括送货单、P/O 单)。</p> <p>4.2 按 MIL-STD-105E 普通检验水平 D、单次抽样 操作标准</p> <hr/> <p>4.3 检查外观： a 锡线、锡条含锡比 (标识) 不符合 P/O 要求 Major b 线轴上标识错漏 Major</p> <p>4.4 检查包装 包装标识错漏 Major</p> <p>4.5 绝缘油和天那水的比 重测试 参照绝缘油等化学物品及锡线、锡条规格 分别取绝缘油和天那水 盛于内径 5.5cm，高度 30cm 的容器内，再用专 用比重计，缓速放入进 行比重测量。每次来货 只需进行一次测试 若超过规格中误差范围 Major</p>				
编制		审核		审批

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 物料检验工作指引-绝缘油等化学 物品及锡线、锡条	受控状态			
	文件编号	SS-QC-018	版本	A
	页号	2/2	生效日期	2004-4-8
<u>操作标准</u>				
4.5.1 绝缘油：天那水的比重 测试分别取绝缘油:天那水按 3:1、2:1、1:1 和 1:2 进行均匀配比，然后盛于内径 5.5cm，高度 30cm 的容器内，再用专用比重计，缓速放入进行比重测量。每次来货只需进行一次测试 若超过规格中误差范围 Major				
4.6 被禁止使用物质的检查 凡是物料检验规格上有标识“禁用物质”的待检绝缘油等化学物品及锡线、锡条，必须对相关供应商提供的被禁止使用物质的第三方化学分析报告予以检查，是否超过相关客户（如 Philips、Mattel 等）的要求，合格者予以放行，不合格者退回供应商。				
编制		审核		审批